




Mineral Slutpuds 062

Tyndlags mineral slutpuds

Parametre:	Slutpuds på basis af cement, til manuel udførelse af tynd lags afslutnings puds. Den er en del af TURBO og TURBO-W isoleringssystemet. Efter tørring danner produktet, en dampgennemtrængende holdbar overflade.
Produktets egenskaber:	Vandfast Frostfast Dampgennemtrængende Modstandsdygtig mod UV Høj vedhæftningsevne
Indhold:	<ul style="list-style-type: none">• Portlandcement• Fakturerings egenskaber• Mineralske tilsætningsstoffer• Hydratkalk• Pigmenter
Anvendelsesmåde:	
Udførelse af arbejdet:	Anvendes ved temperaturer fra +5°C til +25°C, disse temperaturer vedrører luft, grund og selve produktet. Alle overflader skal være bæredygtige, faste, stabile, jævne og rene. Overfladerne skal være rensede for støv, fedt, malingsrester, skimmel, alger, mos osv. og fri for sprækker og salt opløsningsmidler.
Forberedelse af overfladen:	Alle overflader skal inden påføring, grundes med TYNKOLIT-T330 Symptomer på biologisk, aggression skal fjernes ved hjælp af SEPTOBUDI008. Overflader som er meget absorberende og støvende, skal inden påføring af TYNKOLIT-T330 grundes med Multigrunder 301
Overfladstyper:	Armeringslag i isoleringssystemer: Grundes med TYNKOLIT-T330 Cement-kalk gipser: Grundes med TYNKOLIT-T 330 Gips: grundes med TYNKOLIT-T 330 Karton-gips plader: Grundes med TYNKOLIT-T 330 Beton, armeret beton: Grundes med TYNKOLIT-T 330
Forberedelse af produktet:	Tørblandingen skal tilsættes vand i forhold 6,5 l vand til 25kg tørblanding og blandes/ omrøres til man opnår en ensartet konsistens. Hvile i 5 minutter og omrøres igen. For at undgå farveforskelle, skal enhver blanding forberedes på samme måde, med samme vandmængde.



Gamle mørtler skal ikke blandes med vand eller nyt materiale. Inden påføring bør man kontrollere farven, om den svarer til den ønskede.

Anvendelsesmåde: Slutpudsen påføres ved hjælp af et lille trækbræt udført i rustfri stål, i et tyndt lag og direkte efter påføringen, skal overfladen faktureres ved hjælp af et bræt udført i ABS plast. Under arbejde og tørring skal overfladen beskyttes mod frost, regnfald, for høj temperatur og stærk vind. Det anbefales at bruge beskyttende tildækninger.

Udførelses bemærkninger: Overfladen skal påføres jævnt, "vådt i vådt" for at undgå synlige forbindelser. Under indfarvet slutpuds bør man anvende passende grunder. Efter tørring skal slutpudsen overmales med den ønskede farve, for at opnå den bedste beskyttelse.

Opbevaring: Maks. 12 måneder
Tørt i original og ikke beskadiget emballage.

Tekniske parametre

Forbrug	1,0mm - 2,1kg/m ² ; 1,5mm - 2,5kg/m ² ; 2,0mm - 2,9kg/m ² ; 3,0mm - 4,3kg/m ²
Granulering	1,0mm eller 1,5mm eller 2,0mm eller 3,0mm
Anvendelsestid efter tilsætning af vand	2 timer (I temperatur +20°C)

Generel

vejledning: Nedenstående kort erstatter alle andre versioner. Informationer i dette tekniske kort, repræsenterer vores aktuelle viden og den praktiske erfaring. Det er kun generelle oplysninger og det er ikke producentens ansvar, hvordan arbejde udføres. Produktet skal anvendes i overensstemmelse med påkrævet teknisk viden og sikkerhedsregler. Man bør undgå kontakt med huden og øjnene. Hvis produktet kommer i kontakt med øjnene, bør de omhyggeligt renses med vand og lægen skal kontaktes. Det anbefales at bruge handsker, briller og andet værne og udstyr

